

# Plaza™/MC Plus

## Enduit d'étanchéité/de finition



---

**Enduit d'étanchéité/de finition de longue durée et bel éclat, spécifiquement formulé pour les sols en pierre.**

### Performance améliorée

- ▶ Nouvelle formulation améliorée plus facile à appliquer, avec moins de manèges de vadrouille pour des résultats plus réguliers
- ▶ Durée de séchage plus courte
- ▶ COV réduits à 50 % et odeurs bien diminuées
- ▶ Désormais en conformité avec les exigences 2010 en COV de la Californie

### Facile à utiliser

- ▶ Un même produit pour l'étanchéité et la finition
- ▶ Peut s'appliquer, s'entretenir et s'enlever comme n'importe quel enduit de finition
- ▶ Permet une excellente adhérence sur sol en pierre, neuf ou usagé
- ▶ Appliquer à l'aide d'une vadrouille et entretenir avec un équipement à 175–1500 tours/minute

### Polyvalent

- ▶ Solution mono-produit pour divers substrats en pierre, incluant : marbre, granito, granite, ardoise, grès cérame, brique, céramique non-vernisée, carrelage mexicain, et autres
- ▶ Excellent étalement et aspect brillant pouvant supporter des charges de trafic importantes

---

### Conçu pour

- ▶ Éducation
- ▶ Commerces de détail
- ▶ Entreprises de services d'immeubles
- ▶ Agences gouvernementales



# Mode d'emploi

L'enduit d'étanchéité/de finition Plaza<sup>TM/MC</sup> est un produit très performant, qui présente une excellente adhérence sur des sols en Pierre neufs ou usagés, en granite, marbre, granito et autres. Il contient un mélange unique de polymères qui crée un revêtement durable pouvant supporter de fortes charges de trafic.

- ▶ Enlever toutes les couches d'enduit d'étanchéité/de finition précédents avec un décapant pour sols Diversey approprié en suivant les instructions de son étiquette.
- ▶ Rincer le sol pour assurer que tous les résidus sont enlevés.
- ▶ Laisser sécher complètement le sol avant de commencer l'application.

## Utilisation comme enduit d'étanchéité/de finition

- ▶ Appliquer 3-5 couches d'enduit d'étanchéité/de finition Plaza<sup>TM/MC</sup> en utilisant une vadrouille synthétique de finition propre avec son seau, ou un système d'application de finition Diversey, ProSpeed<sup>TM/MC</sup> ou TrailBlazer<sup>TM/MC</sup>.
- ▶ Bien laisser sécher chaque couche, environ 45 minutes selon les conditions ambiantes.

## Entretien

- ▶ Dépoussiérer avec une vadrouille ou un balai.
- ▶ Nettoyer le sol en utilisant un produit nettoyant approprié de marque Diversey, alcalin ou neutre, et en suivant les instructions de son étiquette.

## Spécifications du produit

Description	
<b>Couleur/Forme</b>	Liquide blanc laiteux
<b>Point d'éclair</b>	>93,3° C (200° F)
<b>pH</b>	8,8
<b>Odeur</b>	Ammoniac
<b>Durée de conservation</b>	2 ans
<b>Résistance au glissement</b>	0,5 minimum (ASTM D2047)
<b>Solides %</b>	19
<b>Solubilité dans l'eau</b>	Dispersable
<b>Densité</b>	1,03

- ▶ Polissage à petite vitesse - Une fois le sol sec, le polir avec un tampon rouge pour sols.
- ▶ Polissage à grande vitesse - Une fois le sol sec, le brunir avec une machine UHS à 1500 tours/minute ou plus, et un tampon pour sols approprié.
- ▶ Nettoyer en profondeur le sol et y appliquer un nouveau revêtement quand l'aspect ne peut plus être restauré par polissage.

## Utilisation comme enduit d'étanchéité

- ▶ Appliquer 3-5 couches d'enduit d'étanchéité/de finition Plaza<sup>TM/MC</sup> en utilisant une vadrouille synthétique de finition propre avec son seau, ou un système d'application de finition Diversey, ProSpeed<sup>TM/MC</sup> ou TrailBlazer<sup>TM/MC</sup>.
- ▶ Bien laisser sécher chaque couche, environ 45 minutes selon les conditions ambiantes.
- ▶ Appliquer un produit de finition Diversey choisi pour atteindre la performance requise.

## Entretien

- ▶ En fonction du produit de finition finale choisi.

## Conditionnement

Code produit	Description/Contenance	Dilution
04168	4 conteneurs de 1 gallon / 3,78 L	Prêt à l'emploi
5104933	1 Envirobox <sup>TM/MC</sup> de 5 gallons / 18,9 L (prêt pour le TrailBlazer <sup>TM/MC</sup> )*	Prêt à l'emploi
5206121	6 BIB (oultre en carton) ProSpeed <sup>TM/MC</sup> de 2,5 L / 2,64 pintes	Prêt à l'emploi

## Classification des risques

HMIS		NFPA
1	Santé	1
0	Inflammabilité	0
0	Réactivité	0

4=Très élevé; 3=Élevé; 2=Modéré; 1=Léger; 0=Insignifiant.



- ▶ Suivre les procédures indiquées dans les instructions du produit de finition.
- ▶ Nettoyer en profondeur le sol et y appliquer un nouveau revêtement quand l'aspect ne peut plus être restauré par un entretien classique.

## Pour obtenir les meilleurs résultats

- ▶ Ne pas diluer.
- ▶ Ne pas utiliser sur des surfaces plus froides que 50° F (10° C).
- ▶ Pour éviter une contamination, ne pas remettre de produit non utilisé dans le conteneur d'origine.

**Remarque :** Les sols seront glissants une fois mouillés ou contaminés par des matières étrangères. Éliminer rapidement tous déversements ou matières étrangères. Produit conforme aux exigences ASTM D2047 sur la résistance au glissement.

## Rappel de sécurité

S'assurer que vos employé(e)s ont lu et compris l'étiquette du produit et sa fiche technique de sécurité (MSDS) avant de l'utiliser. L'étiquette contient un mode d'emploi, étiquette et MSDS contiennent mises en garde, précautions à prendre et procédures de premiers soins. Les MSDS peuvent d'obtenir en ligne sur [www.diversey.com](http://www.diversey.com), ou en appelant le 888 352 2249.